

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



DEKORPUSS LYSGRÅ



Puss og maling i samme strøk!

Hvit, vanntett, dekorpuss/slemmingfor mur og betong.

Beskrivelse

Hey'di Lysgrå er en sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Lysgrå blandes med vann og gir en dekorativ, lysgrå overflate.

Bruksområder

Inn- og utvendig på betong, puss, Leca, tegl og annet murverk. Fasader - sokkeletasjer - kjellervegger - piper - garasjer - havemurer m.m.
Laveste anvendelstemperatur +6 °C.

Fargkoden er tilnærmet lik

NCS kodene:

Lysgrå: NCS kode: S 1000-N

NB: Hey'di dekorpuss leveres også i fargene hvit, grå og murgrå.

På støttemurer, frittstående murer og andre murer hvor det er fylt jord bak eller vann kan samles på horisontale flater og renne over muren, anbefales ikke bruk av lysgrå, grå og murgrå farge. Grå farger vil få hvite renner eller bli helt hvite på slike konstruksjoner.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey'di Primer Fasade. På tidligere malte flater skal Hey'di KZ tilsettes blandevannet til Hey'di Lysgrå i forholdet 1 del Hey'di KZ til 4 deler vann. Svake, sugende underlag skal alltid primes med Hey'di Primer Fasade. Mellom strøkene fuktes slemmingen med vann, skal være fuktig uten vannfilm.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Lysgrå blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost, brett, rull eller pussprøyte. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey'di Lysgrå benyttes både til slemming, stopling, strukturpuss og tynnere pusslag. Etter utblanding bør massen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Hey'di Lysgrå størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende.

Bruksmåte - Slemming

Hey'di Lysgrå blandes med vann til velligning - 1,2-1,5 liter vann til 5 kilo. Hey'di Lysgrå påføres muren med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk påføres når foregående er avbundet, neste dag eller senere. Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Unngå å stryke Hey'di Lysgrå på varm mur eller i sterkt solskinn. To strøk gir vanntett overflate.

Bruksmåte - Puss

Hey'di Lysgrå blandes med vann til en smidig mørtel ca. 1,25 liter til 5 kilo Hey'di Lysgrå. Påføres som påtrekk med stål- eller trebrett, pusstykke 3-5 mm. Etter at pussen har stivnet noe, koster flaten med fuktig kost, evt. filses med brett. Ønskes en grovere struktur, f.eks. strukturpuss, kan påføring foretas med strukturrull.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 1,2-1,5 l/5 kg
Materialforbruk: 1-2 kg/pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timer
Heftfasthet 1,4 N/mm²
Vanntetthet Vanntett mot slagregn
Vanndampdiffusjon 0,9 g/m²hmmHg (2 strøk)

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

5 kilo: 111
15 kilo: 158

GTIN nr:

5 kilo: 7054150001113
15 kilo: 7054150001588

Nobb nr:

5 kilo: 30160741
15 kilo: 28167062

Revisjonsdato: 26.07.21



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



Maksimal vedheft og vanntetthet oppnås ved å slemme ett strøk Hey'di Lysgrå før pusslaget påføres.

Hey'di Lysgrå kan slemmes eller påføres som puss direkte på Leca når sår og fuger er fylt med sementmørtel.

For å unngå at blokkstensmønsteret blir synlig i regnvær, anbefales det at fugene først kastes med Hey'di Lysgrå tilsatt Hey'di KZ primer. Hele flaten påføres deretter min. 2 strøk Hey'di Lysgrå.

Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk.

