

HEY'DI HURTIGSTØP

Hurtigherdende støpemasse for gulv.



Beskrivelse

Hey'di Hurtigstøp er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende tørrbetong som benyttes både inne og ute. Hey'di Hurtigstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm, og benyttes der etterfølgende arbeider skal utføres fortløpende.

Bruksområder

Hey'di Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m., enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey'di Hurtigstøp lagt på isolasjon eller annet ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp, og legges ut i min. 40 mm tykkelse. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

På puss og betong kan Hey'di Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom 2 og 4 cm, og skal ha fast kontakt til underlaget. Dette sikres med en gysing (slemming) av underlaget bestående av Hey'di Hurtigstøp blandet med Hey'di KZ og vann i forholdet 1:1. Påstøp foretas vått i vått i gysingen.

Utblanding

Utblanding foretas med tvangsblender, mindre mengder med kraftig elektrisk blandedrill. Benytt 1,4-1,8 liter vann til 20 kilo Hey'di Hurtigstøp. Bland grundig til jordfuktig konsistens. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

EGENSKAPER

Hurtigherdende støpemasse

Lagtykkelse mellom 2- 8 cm

Flislegges etter 3-4 timer

Tett belegg etter 5 timer

Bruksmåte

Hey'di Hurtigstøp legges ut som vanlig påstøp ved hjelp av lurer og brett, og kan bearbeides i 45-60 min. Sørg for å komprimere massen godt. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 %RF)

Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking med f.eks. plastfolie. Dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Utlagt Hey'di Hurtigstøp kan tas i bruk eller flislegges etter 3-4 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 5 timer.

Forbruk

20 kilo Hey'di Hurtigstøp gir ca. 10 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Pakning

20 kilo sekk.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI HURTIGSTØP

Hurtigherdende støpemasse for gulv.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	1,4-1,8 l/20kg
Materialforbruk:	2,1 kg/l
Største kornstørrelse:	3 mm
Utleggingstykkelse:	20-80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn:	> 35 MPa
Bøystrekkfasthet, 28 døgn:	> 5 MPa
Fritt svinn, 28 døgn:	< 0,05 %
Brukstid:	45-60 min.
Gangbar:	2-3 timer
Flislegging:	3-4 timer
Beleggbar:	5 timer

PRODUKTKODER:

Varenummer:	1473
GTIN nummer:	7054150014731
NOBB nummer:	60133155
PR-nummer:	24085
Revisjonsdato:	02.10.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.