

Baros Selvbygger

Taktekking for skråtak ned til 6° takvinkel

Beskrivelse:



Bruksområde:

Baros Selvbygger kan benyttes på uisolerte og isolerte, luftede takkonstruksjoner med takvinkel ned til 6°. Produktet kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Ved rehabilitering bør gammel takpapp eller takshingel fjernes før monteringen av det nye belegget.

Lagring:

Godkjenninger og garanti

Montering:

Monteres vertikalt på solid underlag av rupanel med not og fjær, OSB-plater, kryssfiner eller lignende. Ved temperaturer under +5 °C må klebekantene aktiveres med varmluft. Ved montering ved temperaturer under +10°C bør rullene lagres i romtemperatur eller forvarmes. Skjøtene trækkes eller valses tette. Omlegg og skjøter skal ikke forsegles i regnvær.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør:

Skiferstrø Grå 3,5KG



Baros Selvbygger

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-----------------|---------|------------|
| Bredde | 1000 | mm |
| Lengde | 7000 | mm |
| Materiale | Bitumen | - |
| Farge | Grå | - |
| Vekt (pr enhet) | 2450 | g |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|
| Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5 | EN 13501-5 | - | Froof* |
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1 | - | F |
| Vanntetthet | EN-1928 | - | Bestått |
| Strekstyrke/Strekfasthet Langs | EN-12311-1 | N/50 mm | 850 ± 100 |
| Strekstyrke/Strekfasthet Tvers | EN-12311-1 | N/50 mm | 650 ± 100 |
| Bruddforlengelse Langs | EN: 12311:1 | % | 40 ± 10 |
| Bruddforlengelse Tvers | EN: 12311:1 | % | 40 ± 10 |
| Spaltstyrke i skjøt | EN-12316-1 | N/50 mm | 60 ± 20 |
| Skjærestyrke i skjøt | EN-12317-1 | N/50 mm | 650 ± 100 |
| Fleksibilitet i kulde | EN:1109-1 | °C | -20 |
| Sig etter aldring/Varmesig | EN-1110 | mm at 90 °C | 0 |
| Punktering, slag, metode A | EN-12691 | mm | 800 |
| Helse- og miljøskadelige stoffer | Ingen metode tilgjengelig | - | Ingen (Notat 1 og 2) |
| Punktering, Statisk last, metode A | EN-12730 | kg | 20 |
| Fleksibilitet i kulde etter aldring | EN: 1109-1 | °C | NPD* |

