
MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

WOODWORLD GJENNOMFARGET MDF–Produktgruppe 3231

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoengros.no
Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Gjennomfarget MDF Woodworld.

3 Produktbeskrivelse

Gjennomfarget MDF er av høy kvalitet og har korrekt farge gjengivelse. Produktet har lite fiberreisning som gjør produktet spesielt godt egnet for overflatebehandling. Gjennomfarget MDF gjør seg dermed utmerket til produksjon av møbler, listverk, dekorelementer og mye, mye mer. Her er det kun fantasien som setter grenser. Gjennomfarget MDF kan lakeres for ekstra farge, glans og slitestyrke.

4 Dimensjoner

Standard platetykkelse er 8mm og 12mm. Platene leveres med skarp kant.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres tørt og med fuksikring mot fukt fra underlag. Det er normalt spenn i platene og ved lagring vil platetykkelser opp til 15mm ha en viss vridning.

Platene må klimatiseres før montering. Ved Klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene lagres med strø mellom platene slik at alle plater blir klimatisert. Plater skal klimatiseres i min 24.t før montering. Plater som skal benyttes som innvendig kledning monteres i tørre forhold (klimaklasse 1). hvor den relative luftfuktigheten bare overskrider 65% i noen få uker pr. år 30-65% RH >+15°C. Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2). Men ved montering i klimaklasse 2 må platene behandles for tenkt bruk.

6 Montering

Som festemidler benyttes spiker, stifter eller skruer. Platene bør festes hver 10 cm og til møbel anbefales det å benytte lim.

7 Behandling

Platene behandles som treverk. Kan males, lakkas og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.
Henvvisninger:

MONTERING/ LEGGEANVISNING - DOKUMENTASJON

9. Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varme-energien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.