

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Kryssfinerplater av nord-europeisk furu. Platene er limt med et vannfast lim (WBP E1) og densiteten på produktet er ca. 610 kg/m³. Platene har en ytterfinér som tilsvarer gradering BB/X. Fuktinnholdet er 5-10%. Treverket er ubehandlet og må behandles på overflater og kanter ved bruk utendørs.

EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet skal vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene behandles og vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med bruk av beis være årlig, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med hyppig vedlikehold på kantene fordi det er her det er størst fare for inntrenging av fuktighet, og det vil kunne medføre skader på produktet.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør: Forestia AS

Org. nr: 981 393 961

Telefon: 38 13 71 00

Adresse: Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss

Teknisk service

Importør:

**FORESTIA**

Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss
Telefon: 38 13 71 00

E-mail:
forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no