

HEY'DI STEINLIM

Grå, sementbasert og plastforsterket klebemørtel.



Beskrivelse

Hey'di Steinlim er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft.

Bruksområder

Hey'di Steinlim benyttes til liming og fugging av heller, kantstein, naturstein, fugging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Steinlim kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3-20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Hey'di Steinlim kan tilsettes sand, inntil 50% av tørrvekten (0-2mm). Temperatur må være over 5 °C.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forvannes. Asfalt primes med en gysing bestående av Hey'di Steinlim tilsatt en væskeblanding av Hey'di KZ Primer og vann i forholdet 1:1. Gysingen skal ha konsistens som velling, og påfølgende liming skal skje "vått-i-vått", d.v.s. før gysingen er avbundet.

Utblanding

Hell først vann i blandekaret, 3,2-3,6 liter til 20 kilo Hey'di Steinlim. Utblanding foretas med drill med universalmixer, større mengder med tvangs- eller vanlig mørtelblander. Blandingstid minimum 3 minutter til klumpfri masse. Etter utblanding kan massen justeres med noe mer vann. Ikke bland mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 minutter.

EGENSKAPER

Til liming og fugging av heller, kantstein, naturstein, fugging av betongelementer og flikking av betong.

Bruksmåte - Liming av stein og heller

Massen helles ut og justeres med stålbrett, rettholt e.l. Kontaktflaten på steinene/hellene gyses med en velling av Hey'di Steinlim og Hey'di KZ Primer som beskrevet under forarbeid. Hellen/steinen trykkes ned i massen slik at denne flyter opp på sidene. Det er viktig at hele kontaktflaten dekkes med mørtel. Hvis underlaget er ujevnt, benyttes stivere konsistens.

Bruksmåte - Fugging

Konsistensen avpasses fugens utforming og tetthet. For fuger bredere enn 20 mm tilsettes 50 vektprosent tørket sand med kornstørrelse 0-2 mm.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)

Masse som har begynt å størkne kan ikke brukes. Massene herder i løpet av noen timer, også ved lave temperaturer helt ned til 5 °C. I tørt, varmt vær bør det ettervannes.

Forbruk

2 kilo Hey'di Steinlim gir ca 1 liter masse.

Lagring.

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Pakning.

20 kilo.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI STEINLIM

Grå, sementbasert og plastforsterket klebemørtel.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Brukstid:	45-60 minutter
Justeringstid:	20 minutter
Klar for fuging:	6 timer
Heftefasthet til betong:	>1,5 N/mm ²
Vanntilsetning:	3,2-3,6 l/20kg

PRODUKTKODER:

Varenummer:	2251
GTIN nummer:	7054150022514
NOBB nummer:	60776419
PR-nummer:	302566
Revisjonsdato:	21.05.25

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.